

Omega



Omega Gold
89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22"



G-2845



Omega Silver
89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22"



G-2845



Omega Gold Hexagonal
59,55x51,57 cm - 23.45"x20.30"



G-2559



Omega Silver Hexagonal
59,55x51,57 cm - 23.45"x20.30"



G-2559



Omega Gold
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"



G-2541



Omega Silver
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"



G-2541



Omega Gold
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"



G-2401



Omega Silver
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"



G-2401



Luxury | FLOOR

Q-2235

Omega Gold 89,46x89,46 cm



Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
Corrosion resistant. ISO 9227
As a general rule, any non-aggressive, pH neutral product have to be used.

Recommended only for wall.

El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Resistente a la corrosión : ISO 9227
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro.

Recomendado sólo para revestimiento.



Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Omega	89'46x89'46x1,16	pz	36	28,800	0,800	1	803	21,91
Omega	59'55x59'55x1,03	pz	30	31,890	1,063	3	774	25,32
Omega	29'75x59'55x1,01	pz	40	42,520	1,063	6	989	24,38
Omega Hexag	51'57x59'55x1,08	pz	30	27,630	0,921	3	701	22,90